

Flachglasfolien											
	Lichtdurchlässigkeit	Strahlungsdurchlässigkeit	Strahlungsreflexion	Strahlungsabsorption	Lichtreflexion Innenseite	Lichtreflexion Aussenseite	Ug-Wert	UV-Durchlässigkeit	Blendschutzfaktor	Abschirmgrad	Zurückgeweisung der Gesamtsonnenenergie
Ultravision Series											
ULV 70 PS	67%	47%	40%	43%	10%	9%	1,06	99%	24%	0,69	10%
ULV 70 DS	67%	47%	40%	43%	10%	9%	1,06	99%	24%	0,69	10%
SymphonyDS Series											
SYDS50 (neutral)	47%	34%	23%	43%	12%	16%	1,06	99%	48%	0,55	50%
SYDS35 (neutral)	35%	26%	31%	43%	18%	27%	1,03	99%	58%	0,42	60%
SYDS25 (neutral)	27%	19%	36%	45%	20%	35%	1,03	99%	70%	0,36	67%
SYDS15 (neutral)	14%	10%	50%	40%	24%	54%	1,03	99%	85%	0,26	79%
InfinityDS Series											
IDS35 (bronze)	37%	31%	24%	45%	22%	25%	0,92	99%	58%	0,40	61%
IDS20 (bronze)	21%	13%	47%	40%	34%	37%	0,94	99%	80%	0,29	78%
InfinityDS Series											
IDS50 (neutral)	49%	49%	12%	39%	11%	12%	1,06	99%	47%	0,68	44%
IDS35 (neutral)	35%	35%	18%	47%	16%	17%	1,06	99%	61%	0,57	53%
IDS20 (neutral)	23%	21%	26%	53%	27%	28%	1,04	99%	80%	0,43	65%
SilverDS Series											
SDS35 (silver)	28%	22%	43%	35%	40%	44%	0,95	99%	69%	0,33	68%
SDS20 (silver)	15%	12%	55%	33%	58%	60%	0,94	99%	84%	0,25	79%
Specialty Series											
1.5 Mil White Matte	64%	58%	17%	25%	21%		1,03	99%	28%	0,76	34%
Black Out	0%	0%	5%	95%	8%		1,02	100%	100%	0,34	72%
NSN Series											
NSN 30	30%	17%	67%	16%	67%		0,94	99%	n/a	n/a	70%
NSN 35	35%	23%	60%	17%	59%		0,95	99%	n/a	n/a	68%
NSN 50	50%	31%	51%	18%	45%		0,96	99%	n/a	n/a	62%
NSN 60	60%	37%	44%	19%	23%		0,97	99%	n/a	n/a	54%
NSN 70	70%	47%	33%	20%	20%		0,97	99%	n/a	n/a	45%
NSN 75	75%	43%	35%	22%	18%		0,97	99%	n/a	n/a	40%

Hinweis : Alle Angaben sind lediglich repräsentativ und nur zum Zweck der Vergleichbarkeit bereitgestellt.

Copyright© 2008 Commonwealth Laminating & Coating, Inc. All rights reserved.

SunTek Europe GmbH
Tiefenbroicher Weg 35 - Halle B2
40472 Düsseldorf
Germany

Tel +49 (0) 211 41 55 45 - 0
Fax +49 (0) 211 41 55 45 - 29