

Sicherheitsfolien														
	Lichtdurchlässigkeit	Strahlungsdurchlässigkeit	Strahlungsreflexion	Strahlungsabsorption	Lichtreflexion	Ug-Wert	UV-Durchlässigkeit	Blendschutzfaktor	Abschirmgrad	Zurückgeweisung der Gesamtsonnenenergie	Film Gauge (Mils)	Structure	Peel Strength (pi)	Tensile Strength (psi)
Clear Films														
2M (clear)	88%	75%	8%	17%	10%	1,05	99%	N/A	0,93	19%	2.0	1 Lagen	5.0	25
4M (clear)	86%	74%	8%	18%	10%	1,05	99%	N/A	0,92	20%	4.0	1 Lagen	5.0	25
7M (clear)	85%	71%	10%	19%	10%	1,05	99%	N/A	0,91	20%	7.0	1 Lagen	5.0	25
8M (clear)	83%	77%	8%	15%	10%	1,05	99%	N/A	0,92	19%	8.0	2 Lagen	5.0	25
11M (clear)	82%	70%	10%	20%	10%	1,05	99%	N/A	0,91	22%	11.0	2 Lagen	5.0	25
16M (clear)	82%	70%	9%	21%	10%	1,05	99%	N/A	0,9	25%	14.0	2 Lagen	5.0	25
21M (clear)	79%	65%	12%	23%	12%	1,01	99%	N/A	0,88	27%	21.0	3 Lagen	5.0	25
Symphony Series														
4MSY65 (neutral)	65%	54%	10%	36%	11%	1,06	99%	27%	0,70	40%	4.0	2 Lagen	5.0	25
4MSY35 (neutral)	35%	26%	31%	43%	18%	1,03	99%	58%	0,42	60%	4.0	3 Lagen	5.0	25
6MSY35 (neutral)	35%	26%	31%	43%	18%	1,03	99%	58%	0,42	60%	6.0	3 Lagen	5.0	25
6MSY25 (neutral)	27%	19%	36%	45%	20%	1,03	99%	70%	0,36	67%	6.0	3 Lagen	5.0	25
10MSY50 (neutral)	47%	34%	23%	43%	12%	1,06	99%	48%	0,55	50%	10.0	3 Lagen	5.0	25
10MSY35 (neutral)	35%	26%	31%	43%	18%	1,03	99%	58%	0,42	60%	10.0	3 Lagen	5.0	25

Hinweis - Alle Angaben sind lediglich repräsentativ und nur zum Zweck der Vergleichbarkeit bereitgestellt.

Copyright© 2008 Commonwealth Laminating & Coating, Inc. All rights reserved.

SunTek Europe GmbH
Tiefenbroicher Weg 35 - Halle B2
40472 Düsseldorf
Germany

Tel +49 (0) 211 41 55 45 - 0
Fax +49 (0) 211 41 55 45 - 29